Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

BUTYYLIKUMILEVY IIR (56042) 1091523

BUTYYLIKUMILEVY IIR (56042) 1091523

Materiaali: IIR 65 ±5 °ShA
Mitat (mm): 3,0 x 1400 mm x 10 m
Käyttölämpö: -30°...+120°C
Väri: Musta
Pakkaus: 10 m rulla
Huom: Toimitustilaustuote, ei varastossa

Kuvaus


Butyylikumilla (IIR) on erinomainen kaasutiiviys, alhainen kimmoisuus, taipuisa, hyvä kuuman veden ja höyryn sekä hapettavien olosuhteiden kestävyys. Soveltuu mm. kone- ja laitetiivisteiksi, joilla on vaatimuksena korkeat lämpötilat.

Ominaisuudet:
– Hyvä laimeiden happojen ja emästen sietokyky
– Erinomainen vanhenemiskestävyys
– Erinomainen otsonin kestävyys
– Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
– Hyvä kulutuskestävyys ja kokoonpuristusarvo
– Alhainen ilman läpäisevyys
– Erinomainen kaasujen läpäisemättömyys
– Sietää useimpia epäorgaanisia aineita
– Korkea mineraalihappojen ja emästen sietokyky
– Ketonien ja matalamolekyylisten alkoholien sietokyky

EAN-koodi: 

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091523
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	IIR 65 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	~1,37 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30° ... +120 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25% max. 22h/70°C
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



3,0 x 1400 mm x 10 m IIR (56042)

1091523