Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

MASSALEVY TESNIT BA-S 1097043

MASSALEVY TESNIT BA-S 1097043

Materiaali: NBR /pohjana aramidikuitu
Mitat (mm): 3,0 (±10%) x 500 x 750 mm
Käyttölämpö: Max. +330°C / jatkuva +200°C
Painekesto: Max. 100 bar
Väri: Vihreä
Pakkaus: 500 x 750 mm levy


Kuvaus

TESNIT BA-S massalevyllä on hyvät mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet. Hyvä öljyn-, polttoaineiden- ja jäähdytysnesteiden kestävyys. Materaalina on NBR-kumi, jonka pohjana aramidikuitu. Levy on pintakäsitelty grafiitilla / PTFE:llä.

EAN-koodi: 6 438206 970430


Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1097043
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NBR -Aramidikuitu / Aramid fiber
VÄRI / COLOR	Vihreä / Green
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	Max. +330°C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
PAINEEN KESTÄVYYS / RESISTANCE TO PRESSURE (bar)	Max. 100 bar
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	11 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



3,0 x 500 x 750 mm TESNIT BA-S

1097043


Pressure / temperature
-diagrams
Suitable area
Suitable area, but Technical for steam is recommended
Area in which Techical advice in required